

**ПАСПОРТ
Качества товара**

**Тауар топтамасының
ТӨЛКҮЖАТЫ**

1.	Наименование предприятия – изготовителя, его товарный знак	ТОО «Ретро Oil Barite»	1.	Кәсіпорын – дайындаушының атауы, оның тауар белгісі	ЖШС «Ретро Ой Барит»
2.	Наименование продукта	Баритовая штукатурка «БРОНЯ/АРМОЯ»	2.	Өнім атауы	«БРОНЯ/АРМОЯ» баритті сылақ
3.	Обозначение настоящего стандарта	Баритовая штукатурка СТ ТОО 170640012612-001-2017	3.	Бұл стандарттың белгіленуі	Баритті сылақ СТ ЖШС 170640012612-001-2017
4.	Номер партии, дата изготовления	15.01.2021	4.	Партия нөмірі, дайындалған күні	15.01.2021
5.	Масса партии	1000 тонн	5.	Партия салмағы	1000 тонна
6.	Внешний вид сухой смеси	Однородный сыпучий серый порошок без комьев и загрязнений	6.	Құрғақ қоспаның сыртқы түрі	Біртекті сусымалы сұр түйірсіз және кірсіз ұнтақ
7.	Концентрат баритовый по ГОСТ 4682-84	Класс Б, КБ-3, BaSO4 не менее 90,0%	7.	МСТ 4682-84 бойынша барит концентраты	Б классты, КБ-3, үлесі, %, кем емес 90,0
8.	Цемент по ГОСТ 31108-2016	ЦЕМ П А Ш 32,5 Н	8.	Цемент МСт 31108-2016 бойынша	ЦЕМ П А Ш 32,5 Н
9.	Максимальный размер зерна	1,25 мм	9.	Түйірдің ең үлкен көлемі	1,25 мм
10.	Прочность раствора на сжатие через 7/28 сут	14 МПа/ 20 МПа	10.	Ертіңдінің қасымға төзімділігі 7/28 тәуліктен кейін	14 МПа/ 20 МПа
11.	Сцепление с основанием	не менее 0,3МПа	11.	Негізбен жабысуы	0,3Мпа кем емес
12.	Время полного набора прочности	28 суток	12.	Толық қатаю уақыты	28 тәулік
13.	Средняя плотность сухой смеси	не менее 2,7 г/см3	13.	Құрғақ қоспаның орташа тығыздығы	2,7 г/см3 кем емес
14.	Влажность сухой смеси	не более 0,3%	14.	Құрғақ оспаның ылдандырығы	0,3% артық емес

Директор «Ретро Ой Барит»
Скороходов В.Р.



М.П.